

中华人民共和国国家标准

GB/T 713.7—××××
代替 GB/T 24511—2017

承压设备用钢板和钢带 第7部分：不锈钢 和耐热钢

Steel plates sheets and strips for pressure equipments —Part 7:Stainless
steel and heat resisting steel

[征求意见稿]

(本稿完成日期：2022-3-8)

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 713《承压设备用钢板和钢带》的第4部分。GB/T 713已经发布了以下部分：

- 第1部分：一般要求；
- 第2部分：规定温度性能的非合金钢和合金钢；
- 第3部分：规定低温性能的低合金钢；
- 第4部分：规定低温性能的镍合金钢；
- 第5部分：规定低温性能的高锰钢；
- 第6部分：调质高强度钢；
- 第7部分：不锈钢和耐热钢。

本文件代替GB/T 24511—2017《承压设备用不锈钢和耐热钢钢板和钢带》，与GB/T 24511—2017相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 增加四个奥氏体、三个铁素体、两个双相不锈钢牌号及其化学成分、力学性能等要求；
- b) 冷轧钢板及钢带厚度下限由1.5mm扩展至0.30mm；
- c) 将热轧钢板和钢带的最大厚度由14mm调整到25.0mm；
- d) 修改了两个双相不锈钢牌号的化学成分，保证了与现行其余相关标准的统一；
- e) 修改了附录B中的双相不锈钢数字代号；
- f) 修改了表13、表14和表15中注3。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国钢铁工业协会提出。

本文件由全国钢标准化技术委员会(SAC/TC 183)归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 2009年首次发布为GB/T 24511—2009，2017年第一次修订；
- 本次为第二次修订。

承压设备用钢板和钢带 第7部分：不锈钢和耐热钢

1 范围

本文件规定了承压设备用不锈钢和耐热钢钢板和钢带的术语和定义、订货内容、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。

本文件适用于宽度不小于600 mm的承压设备用热轧不锈钢和耐热钢钢板和钢带（含卷切钢板）、冷轧不锈钢和耐热钢钢板和钢带（含卷切钢板）。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 222 钢的成品化学成分允许偏差
- GB/T 223.5 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法
- GB/T 223.9 钢铁及合金 铝含量的测定 铬天青S分光光度法
- GB/T 223.11 钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法
- GB/T 223.16 钢铁及合金化学分析方法 变色酸光度法测定钛量
- GB/T 223.18 钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量
- GB/T 223.19 钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量
- GB/T 223.23 钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法
- GB/T 223.25 钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟重量法测定镍量
- GB/T 223.26 钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法
- GB/T 223.28 钢铁及合金化学分析方法 α -安息香肟重量法测定钼量
- GB/T 223.33 钢铁及合金化学分析方法 萃取分离-偶氮氯膦m光度法测定钨量
- GB/T 223.36 钢铁及合金化学分析方法 蒸馏分离-中和滴定法测定氮量
- GB/T 223.40 钢铁及合金 铌含量的测定 氯磺酚S分光光度法
- GB/T 223.58 钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量
- GB/T 223.59 钢铁及合金 磷含量的测定 钼磷钼蓝分光光度法和铈磷钼蓝分光光度法
- GB/T 223.60 钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量
- GB/T 223.62 钢铁及合金化学分析方法 乙酸丁酯萃取光度法测定磷量
- GB/T 223.68 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量
- GB/T 223.69 钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法
- GB/T 228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法
- GB/T 230.1 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺）
- GB/T 231.1 金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法
- GB/T 232 金属材料 弯曲试验方法

- GB/T 247 钢板和钢带包装、标志及质量证明书的一般规定
- GB/T 708 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差
- GB/T 709 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差
- GB/T 2975 钢及钢产品 力学性能试样取样位置及试样制备
- GB/T 3280 不锈钢冷轧钢板和钢带
- GB/T 4237 不锈钢热轧钢板和钢带
- GB/T 4238 耐热钢钢板和钢带
- GB/T 4334 金属和合金的腐蚀 奥氏体及铁素体-奥氏体(双相)不锈钢晶间腐蚀试验方法
- GB/T 21433 不锈钢压力容器晶间腐蚀敏感性检验
- GB/T 4340.1 金属材料 维氏硬度试验 第1部分: 试验方法
- GB/T 6394 金属平均晶粒度测定方法
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 11170 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)
- GB/T 13305 不锈钢中 α -相面积含量金相测定法
- GB/T 17505 钢及钢产品 交货一般技术要求
- GB/T 20066 钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法
- GB/T 20123 钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)
- GB/T 20124 钢铁 氮含量的测定 惰性气体熔融热导法(常规方法)
- GB/T 20878 不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分

3 术语和定义

GB/T 713.1界定的术语和定义适用于本文件。

4 订货内容

4.1 本文件订货的合同或订单应符合 GB/T 713.1 的规定。

4.2 经供需双方协商,并在合同中注明,可选择下列内容作为本文件的订货内容。如果需方在提供询单和订购时未指明,则产品应按 5.1 供货。

- a) 表面加工类型(见 6.1.2)。

5 分类及代号

5.1 按边缘状态可分为:

- a) 切边 EC;
- b) 不切边 EM。

5.2 按尺寸精度可分为:

- a) 厚度普通精度 PT. A;
- b) 厚度较高精度 PT. B。

6 尺寸、外形、重量

6.1 尺寸及允许偏差

6.1.1 尺寸范围

钢板及钢带的公称尺寸范围见表1，推荐的公称尺寸应符合 GB/T 708、GB/T 709 的规定。

表1 公称尺寸范围

单位为毫米

产品类别	公称厚度	公称宽度
热轧厚钢板	6.00~100	600~4800
热轧钢板及钢带	2.00~25.0	600~2100
冷轧钢板及钢带	0.30~8.00	600~2100

6.1.2 厚度允许偏差

6.1.2.1 热轧厚钢板厚度允许偏差应符合表2规定。

表2 热轧厚钢板厚度允许偏差^a

单位为毫米

公称厚度	公称宽度						>2500
	≤1000		>1000~1500		>1500~2500		
	PT. A	PT. B	PT. A	PT. B	PT. A	PT. B	
厚度负偏差为-0.30							
6.00~8.00	+0.38	+0.35	+0.40	+0.36	+0.50	+0.45	+0.80
>8.00~15.0	+0.45	+0.42	+0.48	+0.44	+0.60	+0.55	
>15.0~25.0	+0.50	+0.45	+0.53	+0.48	+0.65	+0.60	+0.98
>25.0~40.0	+0.62	+0.58	+0.67	+0.63	+0.83	+0.78	
>40.0~60.0	+0.87	+0.83	+0.92	+0.88	+1.08	+1.03	+1.48
>60.0~80.0	+0.87	+0.83	+0.92	+0.88	+1.38	+1.33	

^a >80.0~100mm 的厚度允许偏差由供需双方协商。

6.1.2.2 热轧钢板及钢带厚度允许偏差应符合表3的规定

表3 热轧钢板及钢带厚度允许偏差

单位为毫米

公称厚度	公称宽度							
	≤1200		>1200~1500		>1500~1800		>1800~2100	
	PT. A	PT. B						
2.00~2.50	+0.22 -0.22	+0.20 -0.20	+0.25 -0.25	+0.23 -0.23	+0.29 -0.29	+0.27 -0.27	-	-
>2.50~3.00	+0.25 -0.25	+0.23 -0.23	+0.28 -0.28	+0.26 -0.26	+0.31 -0.30	+0.28 -0.28	+0.33 -0.30	+0.31 -0.30
>3.00~4.00	+0.28 -0.28	+0.26 -0.26	+0.31 -0.30	+0.28 -0.28	+0.33 -0.30	+0.31 -0.30	+0.35 -0.30	+0.32 -0.30
>4.00~5.00	+0.31 -0.30	+0.28 -0.28	+0.33 -0.30	+0.30 -0.30	+0.36 -0.30	+0.33 -0.30	+0.38 -0.30	+0.35 -0.30
>5.00~6.00	+0.33 -0.30	+0.31 -0.30	+0.36 -0.30	+0.33 -0.30	+0.38 -0.30	+0.35 -0.30	+0.40 -0.30	+0.37 -0.30
以下规格的厚度负偏差为-0.30								
>6.00~8.00	+0.38	+0.35	+0.39	+0.36	+0.40	+0.37	+0.46	+0.43
>8.00~10.0	+0.42	+0.39	+0.43	+0.40	+0.45	+0.41	+0.53	+0.49
>10.0~14.0	+0.45	+0.42	+0.47	+0.44	+0.49	+0.45	+0.57	+0.53
>14.0~25.0	+0.50	+0.47	+0.52	+0.49	+0.54	+0.51	+0.61	+0.57

6.1.2.3 根据需方要求，并在合同中注明，对厚度 6.0mm 以上的热轧厚钢板、热轧钢板及钢带，厚度负偏差可为 0，但公差范围不变。

6.1.2.4 冷轧钢板及钢带厚度允许偏差应符合表 4 的规定。

表 4 冷轧钢板及钢带厚度允许偏差

单位为毫米

	≤1000	>1000~1300	>1300~2100
0.30~0.60	±0.04	±0.04	±0.05
>0.60~0.80	±0.05	±0.05	±0.06
>0.80~1.00	±0.05	±0.06	±0.07
>1.00~1.25	±0.06	±0.07	±0.08
>1.25~1.50	±0.07	±0.08	±0.09
>1.50~2.00	±0.08	±0.09	±0.10
>2.00~2.50	±0.09	±0.10	±0.11
>2.50~3.00	±0.11	±0.12	±0.12
>3.00~4.00	±0.13	±0.14	±0.14
>4.00~5.00	±0.14	±0.15	±0.15
>5.00~6.50	±0.15	±0.16	±0.16
>6.50~8.00	±0.16	±0.17	±0.17

6.1.3 宽度允许偏差

6.1.3.1 热轧厚钢板应切边交货，其宽度允许偏差应符合表 5 的规定。

表 5 热轧厚钢板的宽度允许偏差

单位为毫米

公称厚度	公称宽度	宽度允许偏差
6.00~16.0	≤1500	+10.0 0
	>1500	+15.0 0
>16.0	≤2000	+20.0 0
	>2000~3000	+25.0 0
	>3000	+30.0 0

6.1.3.2 热轧卷切钢板应切边交货。切边的热轧钢板及钢带、卷切钢板的宽度允许偏差应符合表 6 规定，不切边热轧钢带的宽度允许偏差由供需双方协商。

表 6 切边的热轧钢板及钢带的宽度允许偏差

单位为毫米

公称宽度	宽度允许偏差
600~2100	+6.0 0

6.1.3.3 冷轧钢板及钢带应切边交货，其宽度允许偏差应符合表 7 的规定。

表7 冷轧钢板及钢带的宽度允许偏差

单位为毫米

公称厚度	宽度允许偏差
0.30~2.50	+2.0 0
>2.50~3.50	+3.0 0
>3.50~8.00	+4.0 0

6.1.4 长度允许偏差

热轧厚钢板、热轧卷切钢板、冷轧卷切钢板的长度允许偏差应符合表8的规定。

表8 热轧厚钢板、热轧卷切钢板、冷轧卷切钢板的长度允许偏差

单位为毫米

产品类别	公称长度	长度允许偏差
热轧厚钢板、热轧卷切钢板	2000~12000	+0.5%×公称长度 0
冷轧卷切钢板	2000~10000	+0.5%×公称长度 0

6.2 外形

6.2.1 镰刀弯

热轧厚钢板、热轧钢带及卷切钢板、冷轧钢带及卷切钢板的镰刀弯应符合表9的规定。

表9 热轧厚钢板、热轧钢带及卷切钢板、冷轧钢带及卷切钢板的镰刀弯

单位为毫米

产品类别	公称长度	边缘状态	测量长度	镰刀弯
热轧钢带	—	切边(纵剪)	任意5000	≤15.0
		不切边	任意5000	≤20.0
热轧厚钢板 热轧卷切钢板	<5000	切边或不切边	实际长度(L)	≤L×0.3%
	≥5000	切边(纵剪)	任意5000	≤15.0
冷轧钢带及卷切钢板	≥5000	不切边	任意5000	≤20.0
	≥2000	切边(纵剪)	任意2000	≤2.00
	≥2000	不切边	任意2000	≤6.0

注：冷轧钢带及卷切钢板公称长度小于2000mm不平度双方协商

6.2.2 切斜度

6.2.2.1 热轧厚钢板、热轧卷切钢板的切斜度应不大于其公称宽度的1%。

6.2.2.2 冷轧卷切钢板的切斜度应不大于其公称宽度的0.5%。

6.2.3 不平度

6.2.3.1 热轧厚钢板的不平度应符合表10的规定。

表10 热轧厚钢板的不平度

单位为毫米

公称厚度	每米不平度
6.00~100	≤15.0

6.2.3.2 热轧卷切钢板的不平度应符合表11的规定。

表11 热轧卷切钢板的不平度

单位为毫米

公称厚度	公称宽度	不平度
≤25.0	600~1200	≤23.0
	>1200~1500	≤30.0
	>1500	≤38.0

6.2.3.3 冷轧卷切钢板的不平度应符合表12的规定。

表12 冷轧卷切钢板的不平度

单位为毫米

公称长度	不平度	
	普通级	较高级
≤3000	≤10.0	≤7.00
>3000	≤12.0	≤8.00

6.2.4 塔形

6.2.4.1 塔形：钢卷在卷取过程中出现的边部不在同一垂直平面的现象，见图1。




图1 常见钢卷的塔形形貌

6.2.4.2 钢卷应牢固成卷并尽量保持圆柱形和不卷边。

6.2.4.3 热轧切边钢卷的塔形应不大于30.0mm，冷轧切边钢卷的塔形应不大于20.0mm。

6.2.4.4 不切边钢卷的塔形应不大于70.0mm。

6.3 重量

6.3.1 钢板重量

钢板按理论或实际重量交货。理论计重时，用钢板的公称尺寸进行计算，但计算厚度为钢板允许的最大厚度和最小厚度的算术平均值。钢板的密度见附录A。

6.3.2 钢带重量

钢带按实际重量交货。

7 技术要求

7.1 制造方法

7.1.1 采用粗炼钢水加炉外精炼。

7.1.2 连铸坯或钢锭的压缩比应不小于3。

注：对于采用模铸钢锭生产板材的工艺，“压缩比不小于3”包括钢锭开坯与板材热轧两个环节的累积压缩。其中累积压缩的起始状态按照钢锭最小截面的平均厚度值来计算。

7.1.3 厚度为14.0mm~25.0mm的热轧不锈钢和耐热钢钢带及钢板，可以成卷热处理并交货，也可在热轧态开平后，经单张热处理，按照单张中板的标准进行交货。

7.2 化学成分

7.2.1 钢的统一数字代号、牌号及化学成分（熔炼分析）应符合表13~表15的规定。表13~表15中所列成分除标明范围或最小值外，其余均为最大值。

7.2.2 钢板和钢带的成品化学成分允许偏差应符合GB/T 222的规定。

7.2.3 不锈钢点蚀当量指数 $PREN = Cr\% + 3.3(Mo + 0.5W)\% + 16N\%$ 。

对于不含W的情况，不锈钢点蚀当量指数 $PREN = Cr\% + 3.3Mo\% + 16N\%$ 。

7.3 交货状态

钢板及钢带经冷轧或热轧后，应参照附录B进行热处理，并经酸洗或类似处理后交货。

7.4 室温力学性能和工艺性能

7.4.1 经热处理的钢板及钢带的室温力学性能应符合7.4.2~7.4.4的规定。对于几种不同硬度的试验，可根据钢板及钢带的不同尺寸和状态按其中一种方法检验。

表13 奥氏体型不锈钢的化学成分

统一数字代号	牌号	化学成分 (质量分数), %										
		C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	N	其他
S30408	06Cr19Ni10	0.08	0.75	2.00	0.035	0.015	18.00~20.00	8.00~10.50	—	—	0.10	—
S30403	022Cr19Ni10	0.030	0.75	2.00	0.035	0.015	18.00~20.00	8.00~12.00	—	—	0.10	—
S30409	07Cr19Ni10	0.04~0.10	0.75	2.00	0.035	0.015	18.00~20.00	8.00~10.50	—	—	0.10	—
S30458	06Cr19Ni10N	0.08	1.00	2.00	0.035	0.015	18.00~20.00	8.00~11.00	—	—	0.10~0.16	—
S30478	06Cr19Ni9NbN	0.08	1.00	2.50	0.035	0.015	18.00~20.00	7.50~10.50	—	—	0.15~0.30	Nb:0.15
S30453	022Cr19Ni10N	0.030	1.00	2.00	0.035	0.015	18.00~20.00	8.00~11.00	—	—	0.10~0.16	—
S30450	05Cr19Ni10Si2CeN	0.04~0.06	1.00~2.00	0.80	0.035	0.020	18.00~19.00	9.00~10.00	—	—	0.12~0.18	Ce:0.03~0.08
S30908	06Cr23Ni13	0.08	0.75	2.00	0.035	0.015	22.00~24.00	12.00~15.00	—	—	—	—
S31008	06Cr25Ni20	0.08	1.50	2.00	0.035	0.015	24.00~26.00	19.00~22.00	—	—	—	—
S31252	015Cr20Ni18Mo6CuN	0.020	0.80	1.00	0.030	0.010	19.50~20.50	17.50~18.50	6.00~6.50	0.50~1.00	0.18~0.22	—
S31608	06Cr17Ni12Mo2	0.08	0.75	2.00	0.035	0.015	16.00~18.00	10.00~14.00	2.00~3.00	—	0.10	—
S31603	022Cr17Ni12Mo2	0.030	0.75	2.00	0.035	0.015	16.00~18.00	10.00~14.00	2.00~3.00	—	0.10	—
S31609	07Cr17Ni12Mo2	0.04~0.10	1.00	2.00	0.035	0.015	16.00~18.00	10.00~14.00	2.00~3.00	—	0.10	—
S31668	06Cr17Ni12Mo2Ti	0.08	0.75	2.00	0.035	0.015	16.00~18.00	10.00~14.00	2.00~3.00	—	—	Ti \geq 5×C~ 0.70
S31658	06Cr17Ni12Mo2N	0.08	1.00	2.00	0.035	0.015	16.00~18.00	10.00~13.00	2.00~3.00	—	0.10~0.16	—
S31653	022Cr17Ni12Mo2N	0.030	1.00	2.00	0.035	0.015	16.00~18.00	10.00~13.00	2.00~3.00	—	0.10~0.16	—
S39042	015Cr21Ni26Mo5Cu2	0.020	1.00	2.00	0.030	0.010	19.00~21.00	24.00~26.00	4.00~5.00	1.20~2.00	0.10	—
S30859	08Cr21Ni11Si2CeN	0.05~0.10	1.40~2.00	0.80	0.035	0.020	20.00~22.00	10.00~12.00	—	—	0.14~0.20	Ce:0.03~0.08
S31708	06Cr19Ni13Mo3	0.08	0.75	2.00	0.035	0.015	18.00~20.00	11.00~15.00	3.00~4.00	—	0.10	—
S31703	022Cr19Ni13Mo3	0.030	0.75	2.00	0.035	0.015	18.00~20.00	11.00~15.00	3.00~4.00	—	0.10	—

表13 奥氏体型不锈钢的化学成分 (续)

统一数字代号	牌号	化学成分 (质量分数), %										
		C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	N	其他
S32168	06Cr18Ni11Ti	0.08	0.75	2.00	0.035	0.015	17.0~19.00	9.00~12.00	—	—	—	Ti \geq 5 \times C~ 0.70
S32169	07Cr19Ni11Ti	0.04~0.10	0.75	2.00	0.035	0.015	17.00~19.00	9.00~12.00	—	—	—	Ti:4 \times (C+N)~ 0.70
S34778	06Cr18Ni11Nb	0.08	0.75	2.00	0.035	0.015	17.0~19.00	9.00~12.00	—	—	—	Nb:10 \times C~ 1.00
S34779	07Cr18Ni11Nb	0.04~0.10	0.75	2.00	0.035	0.015	17.0~19.00	9.00~12.00	—	—	—	
S38240	16Cr20Ni14Si2	0.20	1.50~2.50	1.50	0.035	0.020	19.00~22.00	12.00~15.00	-	-	-	-
S38340	16Cr25Ni20Si2	0.20	1.50~2.50	1.50	0.035	0.020	24.00~27.00	18.00~21.00	-	-	-	-

注1: 表中成分与 GB/T 3280、GB/T 4237、GB/T 4238 同牌号的成分有所调整。
注2: 表中所列成分除标注范围或最小值外, 其余均为最大值。
注3: 各国不锈钢对照参见附录 B。

表 14 奥氏体-铁素体型不锈钢的化学成分

统一数字代号	牌号	化 学 成 分 (质量分数), %										
		C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	N	其他
S21953	022Cr19Ni5Mo3Si2N	0.030	1.30~2.00	1.00 ~ 2.00	0.030	0.015	18.00~19.50	4.50~5.50	2.50~3.00	—	0.05~0.12	—
S22253	022Cr22Ni5Mo3N	0.030	1.00	2.00	0.030	0.015	21.00~23.00	4.50~6.50	2.50~3.50	—	0.08~0.20	—
S22053	022Cr23Ni5Mo3N	0.030	1.00	2.00	0.030	0.015	22.00~23.00	4.50~6.50	3.00~3.50	—	0.14~0.20	—
S23043	022Cr23Ni4MoCuN	0.030	1.00	2.00	0.030	0.015	21.50~24.50	3.00~5.50	0.05~0.60	0.05~0.60	0.05~0.20	—
S22553	022Cr25Ni6Mo2N	0.030	1.00	2.00	0.030	0.020	24.00~26.00	5.50~6.50	1.50~2.50	—	0.10~0.20	—
S25554	03Cr25Ni6Mo3Cu2N	0.04	1.00	1.50	0.030	0.015	24.00~27.00	4.50~6.50	2.90~3.90	1.50~2.50	0.10~0.25	—
S25073	022Cr25Ni7Mo4N	0.030	1.00	2.00	0.030	0.015	24.00~26.00	6.00~8.00	3.00~5.00	0.50	0.24~0.32	—
S27603	022Cr25Ni7Mo4WCuN	0.030	1.00	1.00	0.030	0.010	24.00~26.00	6.00~8.00	3.00~4.00	0.50~1.00	3.00~4.00	W:0.50~1.00
S22294	03Cr22Mn5Ni2MoCuN	0.040	1.00	4.00 ~ 6.00	0.030	0.015	21.00~22.00	1.35~1.75	0.10~0.80	0.10~0.80	0.20~0.25	—
S22153	022Cr21Ni3Mo2N	0.030	1.00	2.00	0.030	0.015	19.50~22.50	3.00~4.00	1.50~2.00	—	0.14~0.20	—

注 1: 表中成分与 GB/T 3280、GB/T 4237、GB/T 4238 同牌号的成分有所调整。

注 2: 表中所列成分除标注范围或最小值外, 其余均为最大值。

注 3: 各国不锈钢对照参见附录 B。

表 15 铁素体型不锈钢的化学成分

统一数字代号	牌号	化 学 成 分 (质量分数), %									
		C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	N	其他
S11348	06Cr13Al	0.08	1.00	1.00	0.035	0.020	11.50~14.50	0.60	—	—	Al: 0.10~0.30
S11972	019Cr19Mo2NbTi	0.025	1.00	1.00	0.035	0.020	17.50~19.50	1.00	1.75~2.50	0.035	(Ti+Nb): [0.20+4×(C+N)] ~0.80
S11306	06Cr13	0.08	1.00	1.00	0.035	0.020	11.50~13.50	0.60	—	—	—
S12361	019Cr23Mo2Ti	0.025	1.00	1.00	0.040	0.030	21.00~24.00	—	1.50~2.50	0.025	Ti、Nb、Zr 或其组合: 8×(C+N) ~0.80
S12362	019Cr23MoTi	0.025	1.00	1.00	0.040	0.030	21.00~24.00	—	0.70~1.50	0.025	Ti、Nb、Zr 或其组合: 8×(C+N) ~0.80
S12763	022Cr27Ni2Mo4NbTi	0.030	1.00	1.00	0.040	0.030	25.00~28.00	1.00~3.50	3.00~4.00	0.040	Ti+Nb: 0.20~1.00 且 Ti+Nb ≥6×(C+N)

注 1: 表中成分与 GB/T 3280、GB/T 4237、GB/T 4238 同牌号的成分有所调整。

注 2: 表中所列成分除标注范围或最小值外, 其余均为最大值。

注 3: 各国不锈钢对照参见附录 B。

7.4.2 经固溶处理的奥氏体型不锈钢的室温力学性能应符合表 16 的规定。

7.4.3 对于热轧厚钢板，当厚度超过表 2 规定的最大厚度时，经供需双方协商，可进行力学性能试验，试验数据仅供参考，不作为交货依据。

表 16 经固溶处理的奥氏体型钢室温下的力学性能

统一数字代号	牌号	规定非比例延伸强度 $R_{p0.2}$, MPa	规定非比例延伸强度 ^a $R_{p1.0}$, MPa	抗拉强度 R_m , MPa	断后伸长率 ^b $A\%$	硬 度 值		
						HBW	HRB	HV
		不小于			不大于			
S30408	06Cr19Ni10	220	250	520	40	201	92	210
S30403	022Cr19Ni10	210	230	490	40	201	92	210
S30409	07Cr19Ni10	220	250	520	40	201	92	210
S30458	06Cr19Ni10N	240	310	550	30	201	92	220
S30478	06Cr19Ni9NbN	275	—	585	30	241	100	242
S30453	022Cr19Ni10N	205	310	515	40	201	92	220
S30450	05Cr19Ni10Si2CeN	290	—	600	40	217	95	220
S30908	06Cr23Ni13	205	—	515	40	217	95	220
S31008	06Cr25Ni20	205	240	520	40	217	95	220
S31252	015Cr20Ni18Mo6CuN	310	—	655	35	223	96	225
S31608	06Cr17Ni12Mo2	220	260	520	40	217	95	220
S31603	022Cr17Ni12Mo2	210	260	490	40	217	95	220
S31609	07Cr17Ni12Mo2	220	—	515	40	217	95	220
S31668	06Cr17Ni12Mo2Ti	205	260	520	40	217	95	220
S31658	06Cr17Ni12Mo2N	240	—	550	35	217	95	220
S31653	022Cr17Ni12Mo2N	205	320	515	40	217	95	220
S39042	015Cr21Ni26Mo5Cu2	220	260	490	35	—	90	200
S30859	08Cr21Ni11Si2CeN	310	—	600	40	217	95	220
S31708	06Cr19Ni13Mo3	205	260	520	35	217	95	220
S31703	022Cr19Ni13Mo3	205	260	520	40	217	95	220
S32168	06Cr18Ni11Ti	205	250	520	40	217	95	220
S32169	07Cr19Ni11Ti	205	—	515	40	217	95	220
S34778	06Cr18Ni11Nb	205	—	515	40	201	92	210
S34779	07Cr18Ni11Nb	205	—	515	40	201	92	210
S38240	16Cr20Ni14Si2	220	—	540	40	217	95	220
S38340	16Cr25Ni20Si2	220	—	540	35	217	95	220

^a规定非比例延伸强度 $R_{p1.0}$ ，仅当需方要求并在合同中注明时才进行检验。

^b厚度不大于 3.00mm，测 A_{50mm}

7.4.4 经固溶处理的奥氏体-铁素体型钢的室温力学性能应符合表 17 的规定。

7.4.5 经退火处理的铁素体型钢的室温力学性能和工艺性能应符合表 18 的规定。

7.4.6 经退火处理的铁素体型钢的弯曲试验，仅当需方要求并在合同中注明时才进行检验。

7.4.7 部分牌号的高温力学性能参见附录 D 和附录 E。

表 17 经热处理的奥氏体-铁素体型钢的室温力学性能

数字代号	牌号	拉伸试验			硬度试验		
		规定非比例延伸强度 $R_{p0.2}$, MPa	抗拉强度 R_m , MPa	断后伸长率 ^a A , %	HBW	HRC	
		不小于			不大于		
S21953	022Cr19Ni5Mo3Si2N	440	630	25	290	31	
S22253	022Cr22Ni5Mo3N	450	620	25	293	31	
S22053	022Cr23Ni5Mo3N	450	620	25	293	31	
S23043	022Cr23Ni4MoCuN	400	600	25	290	32	
S22553	022Cr25Ni6Mo2N	450	640	25	295	31	
S25554	03Cr25Ni6Mo3Cu2N	550	760	20	302	32	
S25073	022Cr25Ni7Mo4N	550	800	20	310	32	
S27603	022Cr25Ni7Mo4WCuN	550	750	25	270	—	
S22294	03Cr22Mn5Ni2MoCuN	厚度≤5.0mm	530	700	30	290	—
		厚度>5.0mm	450	650	30	290	—
S22153	022Cr21Ni3Mo2N	厚度≤5.0mm	485	690	25	293	31
		厚度>5.0mm	450	655	25	293	31

^a厚度不大于 3.00mm, 测 A_{50mm}

表 18 经退火处理的铁素体型钢室温下的力学性能和工艺性能

数字代号	牌号	拉伸试验			硬度试验			弯曲试验 ^b
		规定非比例延伸强度 $R_{p0.2}$, MPa	抗拉强度 R_m , MPa	断后伸长率 ^a A , %	HBW	HRB	HV	180°
		不小于			不大于			
S11348	06Cr13Al	170	415	20	179	88	200	d=2a
S11972	019Cr19Mo2NbTi	275	415	20	217	96	230	d=2a
S11306	06Cr13	205	415	20	183	89	200	d=2a
S12361	019Cr23Mo2Ti	245	410	20	217	96	230	d=2a
S12362	019Cr23MoTi	245	410	20	217	96	230	d=2a
S12763	022Cr27Ni2Mo4NbTi	450	585	18	241	100	242	d=2a

^a厚度不大于 3.00mm, 测 A_{50mm}

^b表中产品的最大厚度为 25.0mm。d 为弯曲压头直径, a 为弯曲试样厚度。

7.5 晶间腐蚀试验

经需方要求, 奥氏体不锈钢、奥氏体-铁素体型不锈钢、铁素体型不锈钢可进行晶间腐蚀试验, 试验方法和评定标准应在合同中注明。

7.6 晶粒度

根据需方要求, 经供需双方协商, 并在合同中注明, 可对牌号为 07Cr19Ni10、07Cr17Ni12Mo2、07Cr19Ni11Ti、07Cr18Ni11Nb 的不锈钢进行晶粒度检验, 平均晶粒度级别应为 7 级或更粗。

7.7 表面加工及质量要求

7.7.1 钢板及钢带的表面加工类型

钢板及钢带的表面加工类型见表 19，需方应根据使用需求指定加工类型，并在合同中注明。

7.7.2 表面质量

7.7.2.1 热轧厚钢板和热轧钢带及卷切钢板的表面质量

钢板和钢带不允许存在有影响使用的缺陷。经酸洗后的钢板及钢带表面不允许有氧化皮及过酸洗。允许对钢板表面局部缺陷进行修磨清理，但应保证钢板的最小厚度。由于钢带一般没有除掉缺陷的机会，允许带有少量不正常的部分。

表 19 表面加工类型

类别	简称	加工类型	表面状态	备注
热轧产品	1E	热轧、热处理、机械除氧化皮	无氧化皮	机械除氧化皮的方法(粗磨或喷丸)取决于产品种类, 除另有规定外, 由生产厂选择
	1D	热轧、热处理、酸洗	无氧化皮	适用于确保良好耐腐蚀性能的大多数钢的标准。是进一步加工产品常用的精加工。允许有研磨痕迹
冷轧产品	2D	冷轧、热处理、酸洗或除鳞	表面均匀、呈亚光状	冷轧后热处理、酸洗。亚光表面经酸洗或除鳞产生。可用毛面辊进行平整。毛面加工便于在深冲时将润滑剂保留在钢板表面。这种表面适用于加工深冲部件, 但这些部件成型后还需进行抛光处理
	2B	冷轧、热处理、酸洗或除鳞、光亮加工	较 2D 表面光滑平直	在 2D 表面的基础上, 对经热处理、除鳞后的钢板用抛光辊进行小压下量的平整。属最常用的表面加工

7.7.2.2 冷轧钢带及卷切钢板的表面质量

7.7.2.2.1 钢板不得有影响使用的缺陷。允许有个别深度小于厚度公差之半的轻微麻点、擦划伤、压痕、凹坑、辊印和色差等不影响使用的缺陷。允许局部修磨，但应保证钢板最小厚度。

7.7.2.2.2 钢带不得有影响使用的缺陷。但成卷交货的钢带由于一般没有除去缺陷的机会，允许有少量不正常的部分。对不经抛光的钢带，表面允许有个别深度小于厚度公差之半的轻微麻点、擦划伤、压痕、凹坑、辊印和色差。

7.7.2.2.3 钢带边缘应平整。切边钢带边缘不允许有深度大于宽度公差之半的切割不齐和大于钢带厚度公差的毛刺；不切边钢带不允许有大于宽度公差的裂边。

7.8 特殊要求

7.8.1 根据需方要求并经供需双方商定，可对钢的化学成分、力学性能、非金属夹杂物规定特殊技术要求，或补充规定耐腐蚀试验、无损检验等特殊检验项目，具体试验方法和合格级别应由供需双方协商确定，并在合同中注明。

7.8.2 根据需方要求，并在合同中注明，按照 GB/T 13305 进行奥氏体-铁素体型不锈钢的相比例试验，要求铁素体含量为 40~60%。

8 试验方法

8.1 钢的化学成分试验一般按 GB/T 223.5、GB/T 223.9、GB/T 223.11、GB/T 223.16、GB/T 223.18、GB/T 223.19、GB/T 223.23、GB/T 223.25、GB/T 223.26、GB/T 223.28、GB/T 223.33、GB/T 223.36、GB/T 223.40、GB/T 223.58、GB/T 223.59、GB/T 223.60、GB/T 223.62、GB/T 223.68、GB/T 223.69、GB/T 11170、GB/T 20123 及 GB/T 20124 的规定进行。

8.2 每批钢板的检验项目、取样数量、取样方法和试验方法应符合表 20 的规定。

表 20 检验项目、取样数量、取样方法和试验方法

序号	检验项目	取样数量 (个)	取样方法及部位	试验方法
1	化学成分	1/炉	GB/T 20066	见 7.2
2	拉伸试验	1	GB/T 2975	GB/T 228.1
3	弯曲试验	1	GB/T 232	GB/T 232
4	硬度	1	任一张或卷	GB/T 230.1、GB/T 231.1、GB/T 4340.1
5	晶间腐蚀试验	2	双方协商	GB/T 4334、GB/T21433
6	晶粒度	1	宽度 1/4 处	GB/T 6394
7	相比例	1	双方协商	GB/T 13305
8	尺寸、外形	逐张或逐卷	-	按 5.4
9	表面质量	逐张或逐卷	-	目视

8.3 尺寸及外形测量方法

8.3.1 寸测量

8.3.1.1 厚度测量

8.3.1.1.1 热轧钢板及钢带、冷轧钢板及钢带

不切边状态距轧制边不小于40.0mm处任意点测量；切边状态距剪切边不小于25.0mm处任意点测量。

8.3.1.1.2 热轧厚钢板

切边状态边部（纵边和横边）不小于25.0mm处测量。不切边状态测量部位由供需双方协议。


8.3.1.2 宽度测量

宽度测量位置：垂直于轧制方向。不切边钢带头尾不正常部分除外。

8.3.2 外形测量

8.3.2.1 镰刀弯

测量方法见图 2，钢带头尾不正常部分除外。




标引序号说明:

- 1——镰刀弯;
- 2——钢带边沿;
- 3——平直基准;
- a——轧制方向。

图 2 镰刀弯测量方法

8.3.2.2 切斜度

测量方法见图 3。



标引序号说明:


- 1——切斜度;
- 2——直角尺;
- 3——侧边;
- a——轧制方向。

图 3 切斜度测量方法

8.3.2.3 钢板不平度

8.3.2.3.1 不平度测量方法: 将钢板在自重状态下平放于平台上, 进行检测。

8.3.2.3.2 对于热轧厚钢板: 用一根长度为 1000mm 或 2000mm 的直尺, 在距热轧厚钢板纵边至少 25.0mm 和距横边至少 200mm 区域内的任何方向, 测量钢板上表面与直尺之间的最大距离 (见图 4)。




标引序号说明:

- 1——200mm (距横边);
2——25.0mm (距纵边)。

图4 热轧厚钢板不平度的测量

8.3.2.3.3 对于热轧卷切钢板和冷轧卷切钢板: 测量钢板下表面与平面之间的最大距离 (见图5)。



标引序号说明:

- 1——不平度

图5 热轧卷切钢板和冷轧卷切钢板不平度的测量

9 检验规则

- 9.1 钢板及钢带的质量检验由供方质量监督部门负责。
- 9.2 钢板及钢带应按批提交验收, 每批由同一牌号、同一炉号、同一厚度和同一热处理制度的钢板及钢带组成。每批钢板或钢带的重量应不超过 40 t。
- 9.3 每批钢板及钢带的取样数量和取样部位应符合表 20 的规定。
- 9.4 其他检验项目的复验和判定应符合 GB/T 17505 的规定。
- 9.5 数值修约采用修约比较法, 修约位数值与本标准要求值保持一致, 修约规则按 GB/T 8170 的规定执行。

10 包装、标志和质量证明书及运输和贮存

- 10.1 钢板的包装、标志应符合 GB/T 247 的规定。
- 10.2 钢板的质量证明书除应符合 GB/T 247 的规定外, 质量证明书应有信息化标识, 并注明回火温度。需方要求时, 可注明实际热处理工艺。
- 10.3 钢板表面防腐及运输等要求按供需双方协议规定。
- 10.4 消磁合格的钢板, 不能用电磁铁吊运。钢板不能在高压电和高压电气设备附近存放, 不能通过电气化铁路运输, 或者不能存放于其它可能影响剩磁水平的环境中。

附录 A
(规范性附录)
不锈钢的密度值

不锈钢的密度值见表A.1

表A.1 不锈钢的密度值

统一数字代号	牌号	密度/ (kg/dm ³) 20℃
S30408	06Cr19Ni10	7.93
S30403	022Cr19Ni10	7.90
S30409	07Cr19Ni10	7.90
S30458	06Cr19Ni10N	7.93
S30478	06Cr19Ni9NbN	7.93
S30453	022Cr19Ni10N	7.93
S30450	05Cr19Ni10Si2CeN	7.90
S30908	06Cr23Ni13	7.98
S31008	06Cr25Ni20	7.98
S31252	015Cr20Ni18Mo6CuN	8.00
S31608	06Cr17Ni12Mo2	8.00
S31603	022Cr17Ni12Mo2	8.00
S31609	07Cr17Ni12Mo2	8.00
S31668	06Cr17Ni12Mo2Ti	7.90
S31658	06Cr17Ni12Mo2N	8.00
S31653	022Cr17Ni12Mo2N	8.04
S39042	015Cr21Ni26Mo5Cu2	8.00
S30859	08Cr21Ni11Si2CeN	7.90
S31708	06Cr19Ni13Mo3	8.00
S31703	022Cr19Ni13Mo3	7.98
S32168	06Cr18Ni11Ti	8.03
S32169	07Cr19Ni11Ti	8.03
S34778	06Cr18Ni11Nb	8.03
S34779	07Cr18Ni11Nb	8.03
S38240	16Cr20Ni14Si2	7.90
S38340	16Cr25Ni20Si2	7.98
S21953	022Cr19Ni5Mo3Si2N	7.70
S22253	022Cr22Ni5Mo3N	7.80
S22053	022Cr23Ni5Mo3N	7.80
S23043	022Cr23Ni4MoCuN	7.80
S22553	022Cr25Ni6Mo2N	7.80
S25554	03Cr25Ni6Mo3Cu2N	7.80
S25073	022Cr25Ni7Mo4N	7.80
S27603	022Cr25Ni7Mo4WCuN	7.80
S22294	03Cr22Ni2MoCuN	7.80
S22153	022Cr21Ni3Mo2N	7.80
S11348	06Cr13Al	7.75
S11972	019Cr19Mo2NbTi	7.75
S11306	06Cr13	7.75
S12361	019Cr23Mo2Ti	7.75
S12362	019Cr23MoTi	7.75
S12763	022Cr27Ni2Mo4NbTi	7.75

附录 B
(资料性附录)
不锈钢牌号对照表

不锈钢牌号对照表见表 B.1

表 B.1 不锈钢牌号对照表

数字代号	国标 GB/T 20878—2007	美国 ASTM A240/240M-2019 ASTM A959-2016	日本 JIS JIS G4304: 2021 JIS G4305: 2021	欧标 EN10028-7: 2016 EN10088-1: 2014
S30408	06Cr19Ni10	S30400, 304	SUS304	1.4301 X5CrNi18-10
S30403	022Cr19Ni10	S30403, 304L	SUS304L	1.4306 X2CrNi19-11
S30409	07Cr19Ni10	S30409, 304H	-	1.4948 X6CrNi18-10
S30458	06Cr19Ni10N	S30451, 304N	SUS304N1	1.4315 X5CrNi19-9
S30478	06Cr19Ni9NbN	S30452, XM-21	SUS304N2	-
S30453	022Cr19Ni10N	S30453, 304LN	SUS304LN	1.4311 X2CrNi18-10
S30450	05Cr19Ni10Si2CeN	S30415	-	1.4818
S30908	06Cr23Ni13	S30908, 309S	SUS309S	1.4833, 1.4950 X6CrNi23-13
S31008	06Cr25Ni20	S31008, 310S	SUS310S	1.4845, 1.4951 X6CrNi25-20
S31252	015Cr20Ni18Mo6CuN	S31254	-	1.4547 X1CrNiMoCuN20-18-7
S31608	06Cr17Ni12Mo2	S31600, 316	SUS316	1.4401 X5CrNiMo17-12-2
S31603	022Cr17Ni12Mo2	S31603, 316L	SUS316L	1.4404 X2CrNiMo17-12-2
S31609	07Cr17Ni12Mo2	S31609, 316H	-	-
S31668	06Cr17Ni12Mo2Ti	S31635, 316Ti	SUS316Ti	1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2
S31658	06Cr17Ni12Mo2N	S31651, 316N	SUS316N	-
S31653	022Cr17Ni12Mo2N	S31653, 316LN	SUS316LN	1.4406 X2CrNiMoN17-11-2
S39042	015Cr21Ni26Mo5Cu2	N08904, 904L	-	1.4539 X1NiCrMoCu25-20-5
S30859	08Cr21Ni11Si2CeN	S30815	-	1.4835
S31708	06Cr19Ni13Mo3	S31700, 317	SUS317	-
S31703	022Cr19Ni13Mo3	S31703, 317L	SUS317L	1.4438 X2CrNiMo18-15-4
S32168	06Cr18Ni11Ti	S32100, 321	SUS321	1.4541 X6CrNiTi18-10
S32169	07Cr19Ni11Ti	S32109, 321H	-	1.4541 X6CrNiTi18-10

数字代号	国标 GB/T 20878—2007	美国 ASTM A240/240M-2019 ASTM A959-2016	日本 JIS JIS G4304: 2021 JIS G4305: 2021	欧标 EN10028-7: 2016 EN10088-1: 2014
S34778	06Cr18Ni11Nb	S34700, 347	SUS347	1.4550 X6CrNiNb18-10
S34779	07Cr18Ni11Nb	S34709, 347H	-	1.4912 X7CrNiNb18-10
S38240	16Cr20Ni14Si2	-	-	1.4828
S38340	16Cr25Ni20Si2	S31400	-	1.4841
S21953	022Cr19Ni5Mo3Si2N	S31500	-	-
S22253	022Cr22Ni5Mo3N	S31803	SUS329J3L	1.4462 X2CrNiMoN22-5-3
S22053	022Cr23Ni5Mo3N	S32205, 2205	-	1.4462 X2CrNiMoN22-5-3
S23043	022Cr23Ni4MoCuN	S32304, 2304	-	1.4362 X2CrNiN23-4
S22553	022Cr25Ni6Mo2N	S31200	-	-
S25554	03Cr25Ni6Mo3Cu2N	S32550, 255	-	1.4507 X3CrNiMoCuN26-6-3-2
S25073	022Cr25Ni7Mo4N	S32750, 2507	-	1.4410 X2CrNiMoN25-7-4
S27603	022Cr25Ni7Mo4WCuN	S32760	-	1.4501 X2CrNiMoCuWN25-7-4
S22294	03Cr22Mn5Ni2MoCuN	S32101	-	1.4162 X2CrMnNiN21-5-1
S22153	022Cr21Ni3Mo2N	S32003	-	-
S11348	06Cr13Al	S40500, 405	SUS405	1.4002 X6CrAl13
S11972	019Cr19Mo2NbTi	S44400, 444	SUS444	1.4521 X2CrMoTi18-2
S11306	06Cr13	S41008, 410S	SUS410S	1.4000 X6Cr13
S12361	019Cr23Mo2Ti	-	SUS445J2	-
S12362	019Cr23MoTi	-	SUS445J1	-
S12763	022Cr27Ni2Mo4NbTi	S44660	-	-

附录 C

(资料性附录)

不锈钢的热处理制度

不锈钢的热处理制度见表 C.1~ 表 C.3

表 C.1 奥氏体型钢的热处理制度

数字代号	牌号	热处理温度及冷却方式
S30408	06Cr19Ni10	≥1040℃水冷或其它方式快冷。
S30403	022Cr19Ni10	≥1040℃水冷或其它方式快冷。
S30409	07Cr19Ni10	≥1095℃水冷或其它方式快冷。
S30458	06Cr19Ni10N	≥1040℃水冷或其它方式快冷。
S30478	06Cr19Ni9NbN	≥1040℃水冷或其它方式快冷。
S30453	022Cr19Ni10N	≥1040℃水冷或其它方式快冷。
S30450	05Cr19Ni10Si2CeN	1020℃~1120℃, 水冷或其它方式快冷。
S30908	06Cr23Ni13	≥1040℃水冷或其它方式快冷。
S31008	06Cr25Ni20	≥1040℃水冷或其它方式快冷。
S31252	015Cr20Ni18Mo6CuN	≥1040℃水冷或其它方式快冷。
S31608	06Cr17Ni12Mo2	≥1040℃水冷或其它方式快冷。
S31603	022Cr17Ni12Mo2	≥1040℃水冷或其它方式快冷。
S31609	07Cr17Ni12Mo2	≥1095℃水冷或其它方式快冷。
S31668	06Cr17Ni12Mo2Ti	≥1040℃水冷或其它方式快冷。
S31658	06Cr17Ni12Mo2N	≥1040℃水冷或其它方式快冷。
S31653	022Cr17Ni12Mo2N	≥1040℃水冷或其它方式快冷。
S39042	015Cr21Ni26Mo5Cu2	≥1040℃水冷或其它方式快冷。
S30859	08Cr21Ni11Si2CeN	1020℃~1120℃, 水冷或其它方式快冷。
S31708	06Cr19Ni13Mo3	≥1040℃水冷或其它方式快冷。
S31703	022Cr19Ni13Mo3	≥1040℃水冷或其它方式快冷。
S32168	06Cr18Ni11Ti	≥1040℃水冷或其它方式快冷。
S32169	07Cr19Ni11Ti	≥1095℃水冷或其它方式快冷。
S34778	06Cr18Ni11Nb	≥1040℃水冷或其它方式快冷。
S34779	07Cr18Ni11Nb	≥1095℃水冷或其它方式快冷。
S38240	16Cr20Ni14Si2	1050℃~1150℃, 水冷或其它方式快冷。
S38340	16Cr25Ni20Si2	1050℃~1150℃, 水冷或其它方式快冷。

表C.2 奥氏体-铁素体型钢的热处理制度

数字代号	牌号	热处理温度及冷却方式
S21953	022Cr19Ni5Mo3Si2N	1020~1050℃, 水冷或其它方式快冷。
S22253	022Cr22Ni5Mo3N	1040~1100℃, 水冷或其它方式快冷。
S22053	022Cr23Ni5Mo3N	1040~1100℃, 水冷或其它方式快冷。

S23043	022Cr23Ni4MoCuN	1020~1050℃，水冷或其它方式快冷。
S22553	022Cr25Ni6Mo2N	≥1040℃，水冷或其它方式快冷。
S25554	03Cr25Ni6Mo3Cu2N	≥1040℃，水冷或其它方式快冷。
S25073	022Cr25Ni7Mo4N	1050~1120℃，水冷或其它方式快冷。
S27603	022Cr25Ni7Mo4WCuN	1050~1120℃，水冷或其它方式快冷。
S22294	03Cr22Ni2MoCuN	≥1020℃，水冷或其它方式快冷。
S22153	022Cr21Ni3Mo2N	≥1020℃，水冷或其它方式快冷。

表C.3 铁素体型钢的热处理制度

数字代号	牌号	退火处理温度及冷却方式
S11348	06Cr13Al	780~830℃，快冷或缓冷。
S11972	019Cr19Mo2NbTi	800~1050℃，快冷。
S11306	06Cr13	罩式炉退火：约760℃，缓冷。 连续退火：800~900℃，缓冷。
S12361	019Cr23Mo2Ti	850~1050℃，快冷。
S12362	019Cr23MoTi	850~1050℃，快冷。
S12763	022Cr27Ni2Mo4NbTi	950~1150℃，快冷。

附录 D

(资料性附录)

高温力学性能

钢板和钢带高温力学性能见表 D.1

表D.1 高温力学性能

数字代码	钢号	规定塑性延伸强度 $R_{p0.2}$ /Mpa, 不小于										
		试验温度/°C										
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
S30408	06Cr19Ni10	171	155	144	135	127	123	119	114	111	106	—
S30403	022Cr19Ni10	147	131	122	114	109	104	101	98	—	—	—
S30409	07Cr19Ni10	171	155	144	135	127	123	119	114	111	106	101
S30453	06Cr19Ni10N	170	154	144	135	129	123	118	114	110	—	—
S30450	05Cr19Ni10Si2CeN	200	—	165	—	150	—	140	—	130	—	120
S30458	022Cr19Ni10N	194	172	157	146	139	134	130	125	120	—	—
S31008	06Cr25Ni20	181	167	157	149	144	139	135	132	128	124	—
S31252	015Cr20Ni18Mo6CuN	185	176	168	163	159	157	156	—	—	—	—
S31608	06Cr17Ni12Mo2	175	161	149	139	131	126	123	121	119	117	—
S31603	022Cr17Ni12Mo2	147	130	120	111	105	100	96	93	—	—	—
S31653	022Cr17Ni12Mo2N	174	158	146	136	128	122	116	111	108	—	—
S31658	06Cr17Ni12Mo2N	212	196	183	172	164	156	150	145	140	—	—
S31668	06Cr17Ni12Mo2Ti	175	161	149	139	131	126	123	121	119	117	—
S31703	022Cr19Ni13Mo3	175	161	149	139	131	126	123	121	—	—	—
S32168	06Cr18Ni11Ti	171	155	144	135	127	123	120	117	114	111	—
S32169	07Cr19Ni11Ti	184	171	160	150	142	136	132	128	126	123	122
S34778	06Cr18Ni11Nb	189	177	166	157	150	145	141	139	139	—	—
S34779	07Cr18Ni11Nb	189	171	166	158	150	145	141	139	139	133	130
S39042	015Cr21Ni26Mo5Cu2	205	190	175	160	145	135	—	—	—	—	—
S30859	08Cr21Ni11Si2CeN	230	—	185	—	175	—	160	—	150	—	140
S38240	16Cr20Ni14Si2	140	128	116	108	100	94	91	86	85	84	82
S21953	022Cr19Ni5Mo3Si2N	315	300	290	280	270	260	—	—	—	—	—
S22253	022Cr22Ni5Mo3N	360	335	315	300	—	—	—	—	—	—	—
S22053	022Cr23Ni5Mo3N	360	335	315	300	—	—	—	—	—	—	—
S23043	022Cr23Ni4MoCuN	330	300	285	265	—	—	—	—	—	—	—
S25554	03Cr25Ni6Mo3Cu2N	445	415	395	375	—	—	—	—	—	—	—
S25073	022Cr25Ni7Mo4N	450	420	400	380	—	—	—	—	—	—	—
S27603	022Cr25Ni7Mo4WCuN	450	420	400	380	—	—	—	—	—	—	—
S22294	03Cr22Mn5Ni2MoCuN	380	350	330	320	—	—	—	—	—	—	—
S22153	022Cr21Ni3Mo2N	350	325	285	270	—	—	—	—	—	—	—

附录 E

(资料型附录)

部分奥氏体耐热不锈钢的高温强度

部分奥氏体耐热不锈钢的高温强度见表 E.1~表 E.6

表E.1 固溶态下最小规定0.2%比例极限强度 $R_{p0.2}$

单位: MPa

数字代号	钢种	温度 $^{\circ}\text{C}$												
		50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700
S30409	07Cr19Ni10	-	157	142	127	117	108	103	98	93	88	83	78	-
S30450	05Cr19Ni10Si2CeN	245	200	-	165	-	150	-	140	-	130	-	120	110
S30908	06Cr23Ni13	-	140	128	116	108	100	94	91	86	85	84	82	-
S31008	06Cr25Ni20	-	140	128	116	108	100	94	91	86	85	84	82	-
S30859	08Cr21Ni11Si2CeN	280	230	-	185	-	170	-	160	-	150	-	140	130
S38240	16Cr20Ni14Si2	-	140	128	116	108	100	94	91	86	85	84	82	-
S32169	07Cr19Ni11Ti	-	162	152	142	137	132	127	123	118	113	108	103	-

表E.2 固溶态下最小规定1.0%比例极限强度 $R_{p1.0}$

单位: MPa

数字代号	钢种	温度 $^{\circ}\text{C}$												
		50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700
S30409	07Cr19Ni10	-	191	172	157	147	137	132	127	122	118	113	108	-
S30450	05Cr19Ni10Si2CeN	280	235	-	195	-	180	-	170	-	160	-	150	135
S30908	06Cr23Ni13	-	185	167	154	146	139	132	126	123	121	118	114	-
S30859	08Cr21Ni11Si2CeN	315	265	-	215	-	200	-	190	-	180	-	170	155
S38240	16Cr20Ni14Si2	-	185	167	154	146	139	132	126	123	121	118	114	-
S32169	07Cr19Ni11Ti	-	201	191	181	176	172	167	162	157	152	147	142	-

表E.3 固溶态下最小规定抗拉强度 R_m

单位: MPa

数字代号	钢种	温度 $^{\circ}\text{C}$												
		50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700
S30409	07Cr19Ni10	-	440	410	390	385	375	375	375	370	360	330	300	-
S30450	05Cr19Ni10Si2CeN	570	525	-	485	-	475	-	470	-	435	-	385	300
S30908	06Cr23Ni13	-	470	450	430	420	410	405	400	385	370	350	320	-
S30859	08Cr21Ni11Si2CeN	630	585	-	545	-	535	-	530	-	495	-	445	360
S38240	16Cr20Ni14Si2	-	470	450	430	420	410	405	400	385	370	350	320	-
S31008	06Cr25Ni20	-	470	450	430	420	410	405	400	385	370	350	320	-
S32169	07Cr19Ni11Ti	-	410	390	370	360	350	345	340	335	330	320	300	-

表 E.4 固溶态下 1% (塑性) 蠕变断裂强度 $R_{km10\ 000}$ 单位: MPa

数字 代号	钢种	温度℃												
		500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
S30409	07Cr19Ni10	250	191	132	87	55	34	-	-	-	-	-	-	-
S30450	05Cr19Ni10Si2CeN	-	250	157	98	63	41	25	16	10	6.5	4	-	-
S30908	06Cr23Ni13	-	-	120	70	36	24	18	13	8.5	-	-	-	-
S31008	06Cr25Ni20	-	-	130	65	40	26	18	13	8.5	-	-	-	-
S32169	07Cr19Ni11Ti	-	-	142	82	48	27	15	-	-	-	-	-	-
S30859	08Cr21Ni11Si2CeN	-	250	157	98	63	41	27	18	13	9.5	7	5.5	4
S38240	16Cr20Ni14Si2	-	-	120	70	36	24	18	13	8.5	-	-	-	-
S38340	16Cr25Ni20Si2	-	-	130	65	40	28	20	14	10	-	-	-	-

表 E.5 固溶态下 1% (塑性) 蠕变断裂强度 $R_{km\ 100\ 000}$ 单位: MPa

数字 代号	钢种	温度℃												
		500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
S30409	07Cr19Ni10	192	140	89	52	28	15	-	-	-	-	-	-	-
S30450	05Cr19Ni10Si2CeN	-	160	88	55	35	22	14	8	5	3	1.7	-	-
S30908	06Cr23Ni13	-	-	65	35	16	10	7.5	5	3	-	-	-	-
S31008	06Cr25Ni20	-	-	80	33	18	11	7	4.5	3	-	-	-	-
S32169	07Cr19Ni11Ti	-	-	65	36	22	14	10	-	-	-	-	-	-
S30859	08Cr21Ni11Si2CeN	-	160	88	55	35	22	15	11	8	5.5	4	3	2.3
S38240	16Cr20Ni14Si2	-	-	65	35	16	10	7.5	5	3	-	-	-	-
S38340	16Cr25Ni20Si2	-	-	80	33	18	11	7	4.5	3	-	-	-	-

表 E.6 固溶态下 1% (塑性) 蠕变应变强度 $R_{A1,10\ 000}$ 单位: MPa

数字 代号	钢种	温度℃												
		500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
S30409	07Cr19Ni10	147	121	94	61	35	24	-	-	-	-	-	-	-
S30450	05Cr19Ni10Si2CeN	-	200	126	74	42	25	15	8.5	5	3	1.7	-	-
S30908	06Cr23Ni13	-	-	70	47	25	15.5	10	6.5	5	-	-	-	-
S31008	06Cr25Ni20	-	-	90	52	30	17.5	10	6	4	-	-	-	-
S32169	07Cr19Ni11Ti	-	-	85	50	30	17.5	10	-	-	-	-	-	-
S30859	08Cr21Ni11Si2CeN	-	230	126	74	45	28	19	14	10	7	5	3.5	2.5
S38240	16Cr20Ni14Si2	-	-	80	50	25	15.5	10	6	4	-	-	-	-
S38340	16Cr25Ni20Si2	-	-	95	60	35	20	10	6	4	-	-	-	-

参考文献

- 【1】 GB/T 3280 不锈钢冷轧钢板和钢带
 - 【2】 GB/T 4237 不锈钢热轧钢板和钢带
 - 【3】 GB/T 4238 耐热钢钢板和钢带
-